

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TERMÉK MEGNEVEZÉSE: **NYÍR RÉTEGELT LEMEZ**

VATSAGSÁG: 4-40 mm

MÉRET: 1250 mm x 2500 mm, 2500 mm x 1250 mm , 1500 x 3000 mm

FELÉPÍTÉS: hámozott nyírfurnér

MINŐSÉG: B/BB, S/BB, BB/BB, BB/CP (BB/WG), CP/CP (WG/WG), CP/C, C/C

RAGASZTÁS: KÜLTÉRI, BFU 100 DIN 68705

SÚLY: 680 kg/m<sup>3</sup>

SZABVÁNY: EN 13986, GOST 3916.1-96 MINŐSÉG:

**B** csiszolt, hibamentes felület, tűgöcsök megengedettek

Tűcsomók megengedettek. Egyéb csomó és lyukak megengedettek max. 6 mm átmérőig és a teljes mennyiség max 12 mm/m<sup>2</sup>. Zárt szakadások és hámozási hibák megengedettek, mely hossza max.100 mm és legfeljebb 1 db/1 m<sup>2</sup> szélességig. Enyhe elszíneződés és csíkosság megengedett.

**S** csiszolt, kisebb göcsök megengedettek.

Tűcsomók megengedettek. Egészséges benőtt csomó és lyukak engedélyezett 20 mm átmérőig, de teljes mennyiség max 50 mm / m<sup>2</sup>. Egyéb csomó és javított lyukak engedélyezett 10 mm átmérőig, de teljes mennyiség max 25 mm / m<sup>2</sup>. Javított folytonossági hiány és furnérszakadások 2 mm-es szélesség és 200 mm hosszúságú 1 db/méterenként panel szélességig. Zárt szakadások és folytonossági hiányok megengedett, mely hossza max. 200 mm és max 2 db/méterenként panel szélességig. Az elszíneződés és csíkosság megengedett. A fa javító dugók 1 db/ m<sup>2</sup> megengedett.

**BB** csiszolt, zárt kisebb javítások megengedettek.

Tűcsomók megengedettek. Egészséges csomók 25 mm átmérőig, de a teljes mennyiség max 60 mm / m<sup>2</sup>. Egyéb csomó és javított lyukak engedélyezett 10 mm átmérőig, de teljes mennyiség max 25 mm / m<sup>2</sup>. Javított folytonossági hiány és furnérszakadások 2 mm-es szélesség és 200 mm hosszúságú 1 db/méterenként panel szélességig. Zárt szakadások és folytonossági hiányok megengedett, mely hossza max. 200 mm és max 2 db/méterenként panel szélességig. Az elszíneződés, érdesség és átcsiszolás megengedett. A fa javító dugók 3 %/tábla mennyiségig megengedett. Ragasztó átütés 5 %/tábla mennyiségig megengedett.

**CP** csiszolt, folytonossági hiány megengedettek.

Tűcsomók megengedettek. Egészséges csomók 65 mm átmérőig, de a teljes mennyiség max 600 mm / m<sup>2</sup>. Egyéb csomó és javított lyukak engedélyezett 15 mm átmérőig, de teljes mennyiség max 100 mm / m<sup>2</sup>. Javított folytonossági hiány és furnérszakadások 4 mm-es szélesség 2 db/méterenként panel szélességig. Az elszíneződés, érdesség, színbefutás, ragasztóátütés és átcsiszolás megengedett. A fa javító dugók megengedettek.

**C** csiszolt vagy csiszolatlan, folytonossági hiány megengedettek.

A nyitott fahibák, furnérrepedés, elszíneződés, érdesség, színbefutás, ragasztóátütés és átcsiszolás megengedett. A fa javító dugók megengedettek.

**TÁROLÁS:** A lemezeket vízszintes állapotban, min 3 helyen alátámasztva, zárt, fedett helyen kell tárolni. A függőlegesen tárolt lemezek vetemedhetnek.

**MEGMUNKÁLÁS:** A lemezek megmunkálására a faiparban általánosan használt gépek, szerszámok alkalmasak.

**FIGYELEM:** A falemezek gyúlékonyak. Tilos a terméket közvetlen nyílt láng, erős sugárzó hő hatásának kitenni! Kemény tárgyak a felületen maradandó sérüléseket okozhatnak. Koncentrált savak károsítják a terméket. Kültéri burkolatként történő felhasználás esetén a felületen a nedvesség hatására foltok, repedések, alakváltozások és elszíneződések jelenhetnek meg.

**EGYÉB:** A rétegelt lemez vetemedhet. A vetemedés nem képezi reklamáció alapját.

**MEGSEMISÍTÉS:** Egyéb ragasztott fatermékekre vonatkozó előírások alapján.

A felhasználói tájékoztatót a BAYOU HOLZWERKSTOFFE GMBH. a gyártóktól kapott információk alapján állította össze.

## NYÍR RÉTEGELT LEMEZ TECHNIKAI ADATLAP:

TULAJDONSÁGOK	IF 20 BELTÉRI	AW100 KÜLTÉRI	FILMBEVONATOS
HOSSZ x SZÉLESSÉG mm (láb)	1525 x 1525 (5 x 5) 2500/2440 x 1525/1500 (8x5)	1525 x 1525 (5 x 5) 1220 x 2440 x 1220 (4 x 8 x 4) 1250 x 2500 x 1250 (4 x 8 x 4) 1500/1525 x 2500 (5 x 8) 2500/2440 x 1525/1500 (8x5) 1500/1525 x 3000/3050 (5 x 10)	1220 x 2440 x 1220 (4 x 8 x 4) 1250 x 2500 x 1250 (4 x 8 x 4) 1500/1525 x 2500 (5 x 8) 2500/2440 x 1525/1500 (8x5) 1500/1525 x 3000/3050 (5 x 10)
VASTAGSÁG, mm	3-24	4-40	6-40
MINŐSÉG	I (B, S), II (BB), III (CP), IV (C)	I (B, S), II (BB), III (CP), IV (C)	I
MINŐSÉG	Mindkét oldalt csiszolt (S2S), egyoldalt csiszolt (S1S), csiszolatlan (NS)	Mindkét oldalt csiszolt (S2S), egyoldalt csiszolt (S1S), csiszolatlan (NS)	SF (FW) csúszásmentes / síma
FORMALDEHID KIBOCSÁTÁS	E1	E1	E1
VÍZÁLLÓSÁG	D2	D3	D3
SÚRÚSÉG kg/m <sup>3</sup>	640-700	640-700	640-700
NEDVESSÉGTARTALOM % (EXW)	5-14	5-14	5-14
ÉLZÁRÁS			Akryl

MECHANIKAI TULAJDONSÁG	VASTAGSÁG	BELTÉRI	KÜLTÉRI	FILMBEVONATOS
HAJLÍTÓSZILÁRDSÁG N/mm <sup>2</sup>				
Száliránnyal párhuzamos	9-40	45	60	
Szálirányra merőleges		30		
HÚZÓ-SZAKÍTÓ SZILÁRDSÁG N/mm <sup>2</sup>	3-8	30		
RUGALMASSÁGI MODULUS (E), N/mm <sup>2</sup>				
Száliránnyal párhuzamos	9-40	5000	6000	
Szálirányra merőleges		3000		

Az árak HUF/m<sup>2</sup> + áfa értendők. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

email: [info@bayou.hu](mailto:info@bayou.hu)

web: [www.bayou.hu](http://www.bayou.hu)

Logisztikai raktár: [BAYOU RAKTAR](#)

1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 175.

BAYOU Holzwerkstoffe GmbH.97855 Triefenstein-Lengfurt, Siemenstraße 2 Tel: 0049-9395-87770